

PROTEZIONE IDROREPELLENTE ECOCOMPATIBILE

**PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO,
COTTO, MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER,
INTONACO, TUFO**



Testato anti-vegetativo secondo la norma UNI EN ISO 846: 1999. Il formulato limita il deterioramento della superficie quando esposta a degrado organico.



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):

**Cotto, mattoni faccia a vista,
klinker, pietra, intonaco** 10-20 m²

Cemento 8-10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale. Non protegge il marmo e la pietra calcarea dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Idrorepellente ad effetto naturale
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità
- Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni
- Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici

I VANTAGGI

- Barriera anti-vegetativa certificata da test eseguiti secondo metodo UNI EN ISO 846: 1999
- Ideale per la protezione di pareti esterne
- Resistente ai raggi UV
- Non altera l'ingelività del cotto
- È antiefflorescenza
- Può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Il trattamento mantiene il livello di traspirabilità del materiale superiore al 90%
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a rifiuto il materiale con pennello o altro applicatore. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. La superficie è calpestabile dopo 4 ore. La protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Evitare ristagni di prodotto non assorbito.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con FASEZERO diluito 1:10 e disco bianco.

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

Non protegge dalle aggressioni acide.